



48100 ravenna
via faentina, 224
tel. e fax (0544) 462247
partita IVA 00908010390



colorificio
IVER srl

graffiato MG

rivestimento plastico continuo graffiato per esterni ed interni

Caratteristiche tecniche

Questo tipo di rivestimento ha la pigmentazione a base di quarzo che lo rende particolarmente resistente e di ottimo ancoraggio e durezza; altri pigmenti pregiatissimi e ossidi colorati assicurano un'ottima resistenza alla luce e agli agenti atmosferici. Formulato con resine da tempo collaudate per la loro resistenza all'esterno e la particolare idrorepellenza.

Aspetto

Opaco-leggermente rustico.

Legante

Copolimero versatico in dispersione

Peso specifico

###

Spessore

Grana media : mm. 1,3-1,5
Grana grossa : mm. 1,8-2,0

Resa

Grana media : 0,6-0,7 mq litro
Grana grossa : 0,5-0,6 mq litro
(in funzione delle superfici trattate)

Essiccazione (20° C)

Fuori polvere : 1 h
Secco al tatto : 4 h.
Secco in profondità : 24 h.

Viscosità vendita

Tixotropica

Modo d'impiego

Su fondi nuovi stendere con frattazzo inox la pasta in modo uniforme con spessore di circa 2 mm. Passare poi quasi subito e leggermente sulla superficie ancora fresca con frattazzo di plastica con movimenti verticale e circolare per ottenere l'effetto desiderato. Su fondi vecchi è necessario asportare con mezzi meccanici o manuali le vecchie pitture, applicare una mano di "Imprimatura ST" pronta all'uso. Non applicare a temperature inferiori a +5° C e/o su muri surriscaldati per lunga esposizione al sole.

Supporto

Purchè le pareti siano solide ed asciutte si può applicare su intonaco civile, calcestruzzo, elementi prefabbricati, vecchie pitture ed eternit.

Campi d'impiego

E' impiegato ottimamente per rifinire pareti esterne ed interne di grande effetto decorativo e di lunga durata ed ottenere pareti idrorepellenti.

Confezioni.

Viene fornito in recipienti sigillati da lt. 5 e da lt. 16 da conservare ben chiusi e al riparo dal gelo.