



48100 ravenna  
via faentina, 224  
tel. e fax (0544) 462247  
partita IVA 00908010390



colorificio  
**IVER srl**

## **lamato-graffiato rustico ad elevata elasticità antimuffa**

**rivestimento plastico continuo lamato-graffiato per esterni additivato con antimuffa.**

### **Caratteristiche tecniche**

Formulati con particolari tipi di resine e cariche, questi prodotti formano un rivestimento continuo di notevolissima elasticità e di particolare effetto decorativo. Il prodotto ha subito i più severi collaudi dando prova di notevole resistenza ed offrendo tranquillità di applicazione per qualsiasi esigenza. Additivato con principio attivo antimuffa.

### **Aspetto**

Opaco

### **Modo d'impiego**

Su fondi nuovi stendere con frattazzo inox la pasta; passare poi quasi subito e leggermente con frattazzo inox per il lamato, con frattazzo di plastica per il graffiato, con movimento circolare o verticale a seconda del grado di finitura desiderato, con rullo a nido d'ape o a spruzzo per il plastico rustico.

### **Legante**

Dispersione acquosa di copolimero acrilato-stirolo.

### **Peso specifico**

1,6 - 1,7

### **Supporto**

Si applica a superfici murali, che presentino problemi di muffe, preventivamente trattate con "Metasol". Purchè le pareti siano solide ed asciutte si può applicare su intonaco civile, calcestruzzo, elementi prefabbricati vecchie pitture ed eternit.

### **Spessore**

da 1 a 3 mm. a seconda delle tecniche applicative

### **Resa**

0,4 - 1,0 mq. per litro in funzione della tecnica adottata e delle superfici trattate.

### **Campi d'impiego**

Per la sua elevata elasticità può essere applicato vantaggiosamente su fondi ove si prevedano contenute lesioni di assestamento o tecnologiche. Nella decorazione e protezione di pareti che presentino zone estese di muffe e batteri.

### **Essiccazione (20° C)**

Fuori polvere : 45'  
Secco al tatto : 4 h.  
Secco in profondità : 24 h.

### **Confezioni.**

Viene fornito in recipienti sigillati da lt. 16 da conservare ben chiusi e al riparo dal gelo.

### **Viscosità vendita**