

## lavabile interno esterno antimuffa

idropittura lavabile per superfici murali esterne ed interne additivata con antimuffa.

Caratteristiche tecniche Idropittura a base di resine sintetiche emulsionate in

acqua, biossido di titanio ed altri additivi che ne consentono la facilità di applicazione, l'adesione al supporto e la durata nel tempo. Additivata con principio attivo antimuffa

ad ampio spettro di copertura.

Modo d'impiego

Opaco. Può essere applicata a pennello, a rullo o a spruzzo. **Aspetto** 

La diluizione consigliata è 20-30% per rullo/pennello,

Si applica a superfici murali, che presentino problemi

del 30-40% se a spruzzo, con acqua.

Polimeri acrilici in dispersione. Da non applicarsi a temperature inferiori a 5° C. Legante

Peso specifico 1,57 Supporto

di muffe, preventivamente trattate con "Metasol". In caso di intonaci molto sfarinati è consigliabile, prima dell'applicazione, e dopo trattamento con Metasol, Colore una mano di fissativo A.A. diluita al 200-300%

con acqua.

5 - 7 mg litro in funzione del tipo Resa

di supporto.

Campi d'impiego

Nella decorazione e protezione di pareti interne Fuori polvere: 10' che presentino zone estese di muffe e batteri. **Essicazione** 

> Secco al tatto: 1 h. Secco in profondità: 12 ore

Confezioni. Viscosità vendita Tixotropica.

Viene fornito in recipienti sigillati da lt.2,5 da lt.5

e da lt. 16.